

GT 2 AURA 86 GREASE



ENGELKARTON

/ Sekundärfaserstoff
 / Decke holzfrei weiß gestrichen
 / Rückseite hell mit Fettbarriere

/ White lined chipboard
 / Top side woodfree white coated
 / Reverse side bright with grease barrier

Kartonaufbau / Board construction

Vor- und Deckanstrich / Pre and top coating


Decke / Top side

Schonschicht / Underlayer

Einlage / Filler

Rückseite / Reverse side

Barrierefilm 1+2 / Barrier film 1+2



	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE						
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536	+/- 2	300	350	400	425	450	475	500
Dicke Thickness	µm	ISO 534	+/- 5%	380	450	540	585	630	670	710
Biegesteifigkeit (L&W 5°) MD Bending Stiffness (L&W 5°) MD	mNm	DIN 53121	-15%	27,0	48,0	64,0	77,0	90,0	105,0	120,0
Biegesteifigkeit (L&W 5°) CD Bending Stiffness (L&W 5°) CD	mNm	DIN 53121	-15%	9,0	15,5	23,0	29,0	35,0	40,0	46,0
Biegesteifigkeit Taber 15° MD Bending Stiffness Taber 15° MD	mNm	DIN 2493	-15%	14,0	25,5	34,0	40,5	47,5	55,0	63,0
Biegesteifigkeit Taber 15° CD Bending Stiffness Taber 15° CD	mNm	DIN 2493	-15%	4,5	8,0	12,0	15,0	18,5	21,0	24,0
Weißegrad Decke Brightness top side	%	ISO 2470-2	+/-1,5%	← 86 →						
Fettbarriere Kit-Wert Grease barrier kit value				← ≥ 12 →						

*Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe.

Prüfklima 23° ± 1° C, 50 % ± 3% relative Feuchte, DIN EN 20 187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

* Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° ± 1 ° C, 50% ± 3% relative humidity, DIN EN 20 187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.