


GD 2 APEX KASCHIERLINER



ENGELKARTON

/ Weiß gestrichener Recycling-Liner
 / hoher Weiß- und Glättegrad
 / höchste Glanzwerte und beste Opazität
 / geeignet für trockene und gefrorene Lebensmittel,
 Obst und Gemüse, Shelf-Ready-Verpackungen

/ White coated recycled liner
 / high brightness and excellent smoothness
 / highest gloss levels and best opacity
 / suitable for dry and frozen foods, fruit and vegetable,
 shelf-ready packagings

Kartonaufbau / Board construction

	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE						
Flächengewicht Grammage	g/m ²	ISO 536	± 2%	180	195	210	230	250	280	300
Dicke Thickness	µm	ISO 534	± 5%	195	210	230	255	275	310	330
Berstdruck Burst strenght	kPa	ISO 2759	- 15%	380	395	410	430	450	470	490
SCT quer SCT cd	kN/m	ISO 9895	- 0,3	2,7	2,8	3,0	3,2	3,4	3,7	3,9
Weißegrad Decke Brightness top side	%	ISO 2470-2	-1	← 86 →						
Rauigkeit Bendtsen Decke Roughness Bendtsen top side	ml/min	ISO 8791-2	+20	← 40 →						

Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe. Prüfklima 23° (±1°) C, 50 % (±2%) relative Feuchte, DIN EN 20 187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° (±1 °) C, 50% (±3%) relative humidity, DIN EN 20 187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.