

COLOR CARD OBA FREE



ENGELKARTON

/ GZ einseitig, doppelt gestrichener Sulfatkarton,
ohne optische Aufheller (OBA)


/ Einlagig

/ SBS one-side, double coated paperboard, without
optical brightening agents (OBA)

/ Single layer

Kartonaufbau / Board construction

Doppelter Strich
Double coating
Gebleichter Zellstoff
Bleached pulp



	UNIT	NORM	TOL	ZIELWERT // TARGET VALUE											
Flächengewicht Grammage	g/m ²	T 410	± 5	202	227	255	269	284	305	311	345	375	405	435	460
Dicke Caliper	µm	T 411	± 5	254	305	356	381	406	432	457	508	559	610	660	711
Biegemoment Taber 15° MD Bending Moment Taber 15° MD	mNm	T 489	-15%	5,9	8,3	11,8	14,7	16,7	18,6	21,6	27,5	34,8	43,1	49,0	53,9
Biegemoment Taber 15° CD Bending Moment Taber 15° CD	mNm	T 489	-15%	2,9	4,4	5,9	8,3	9,3	10,3	11,8	15,2	18,6	22,6	26,0	28,4
Weiß nach GE Brightness GE	%	T 452		86											
Rauheit PPS Vorderseite Roughness PPS Topside	µm	T 555	± 2%	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ZDT ZDT	kPa	T 541	± 2%	413	359	324	310	310	276	276	276	276	276	276	276
Farbort L* (Hunter) Colour L* (Hunter)	L*	T 524		93											
Farbort a* (Hunter) Colour a* (Hunter)	a*	T 524		-0,8											
Farbort b* (Hunter) Colour b* (Hunter)	b*	T 524		1,5											
Feuchte Moisture	%	T 412	± 1	5,3	5,3	5,3	5,5	5,6	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Spaltfestigkeit (ZDT) Ply Bond (ZDT)	J/m ²	T 569	min	158	137	147	147	147	147	147	158	168	168	168	168

Testklima 23°C / 50% RH. Toleranzwerte basieren auf Konfidenzgrenzen von 95%. Weißgrad, Weiß und L*a*b*-Werte basieren auf Einzelproben. Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in industrieller Streuung abweichen. Änderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH. Tolerances are based upon 95% confidence limits. Brightness, whiteness and L*a*b*-values are based on single specimen tests. All data are target values, single measurements may vary in industrial range. Subject to change.