

/ GC2 Foldingboxboard

Das Diagramm zeigt die Schichten eines 7-Schicht-Papiers. Von oben nach unten sind dies:

- Doppelt gestrichen / Double coated
- Oberflächenleimung / Starch coating
- Gebleichter chemischer Zellstoff / Bleached Chemical pulp
- BCTMP
- Gebleichter chemischer Zellstoff / Bleached Chemical pulp
- Oberflächenleimung / Starch coating
- Doppelt gestrichen / Double coated

Testklima 23°C / 50% RH. Toleranzwerte basieren auf Konfidenzgrenzen von 95%. Weißegrad, Weiße und L*a*b*-Werte basieren auf Einzelproben. Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in industriüblicher Streuung abweichen. Änderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH. Tolerances are based upon 95% confidence limits. Brightness, whiteness and L*a*b*-values are based on single specimen tests. All data are target values, single measurements may vary in industrial range. Subject to change.