

KRAFT BOARD NATURA SL




ENGELKARTON

/ UN4 Ungebleichter (brown), ungestrichener,
einlagiger Kraftkarton

/ UUK Unbleached (brown), uncoated, single
layered kraftboard

Kartonaufbau / Board construction

Kraftkarton
Kraft board



	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE						
Flächengewicht Grammage	g/m ²	T 410	± 2 %	258	288	302	332	356	380	410
Dicke Thickness	µm	T 411	± 5	381	432	457	508	559	610	660
Feuchte Moisture	%	T 412	- 10 %				5,8			
Biegemoment Taber 15° MD Bending Moment Taber 15° MD	mNm	T 489	-15	11,8	16,2	19,6	26,5	30,9	38,2	45,1
Biegemoment Taber 15° CD Bending Moment Taber 15° CD	mNm	T 489	-15	5,4	6,4	8,3	10,8	14,2	17,2	21,1
Cobb (120 sek) Vorder-/Rückseite Cobb (120 sec) Top side/Back side	g/m ²	T 441		← 40 →						
Spaltfestigkeit ZDT Plybond ZDT	kPa	T 541		450	380	380	380	340	340	310
Reibungskoeffizient Coefficient of Friction (CoF)		T 549		← 0,35 →						
Sheffield Vorderseite Sheffield Top side	SU	T 538		380	380	390	400	400	400	400
Sheffield Rückseite Sheffield Back side	SU	T 538		360	370	380	380	380	385	390
Gurley Porosität Gurley Porosity	sec/100ml	T 460		15	15	15	15	10	10	10
Reißfestigkeit MD Tear MD	N	T 414		4,9	5,7	5,9	6,1	6,9	7,3	8,2

Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe. Prüfklima 23° (±1°) C, 50 % (±2%) relative Feuchte, DIN EN 20 187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° (±1 °) C, 50% (±3%) relative humidity, DIN EN 20 187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.