

GT 4 AURA KRAFT



ENGELKARTON

/ Sekundärfaserstoff, gestrichen
/ Decke holzfrei weiß
/ Rückseite Kraftzellstoff braun

/ White lined chipboard
/ Top side woodfree white
/ Reverse side craft brown

Kartonaufbau / Board construction

Vor- und Deckanstrich / Pre and top coating


Decke / Top side

Schonschicht / Underlayer

Einlage / Filler

Kraftzellstoff braun / Craft brown

Stärkestrich / Starch coating



	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE					
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536	+/- 2	300	340	400	450	500	550
Dicke Thickness	µm	ISO 534	+/- 5%	400	475	575	670	760	830
Biegesteifigkeit (L&W 5°) MD Bending Stiffness (L&W 5°) MD	mNm	DIN 53121	-15%	35,0	55,0	83,0	113,0	147,0	185,0
Biegesteifigkeit (L&W 5°) CD Bending Stiffness (L&W 5°) CD	mNm	DIN 53121	-15%	12,0	16,0	26,0	40,0	53,0	65,0
Biegesteifigkeit Taber 15° MD Bending Stiffness Taber 15° MD	mNm	DIN 53121	-15%	18,0	30,0	45,0	59,0	81,0	99,0
Biegesteifigkeit Taber 15° CD Bending Stiffness Taber 15° CD	mNm	DIN 53121	-15%	5,0	8,0	14,0	19,0	26,0	34,0
Weißegrad Decke Brightness top side	%	ISO 2470-2	+/-1,5%	← 86 →					

*Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe.

Prüfklima 23° ± 1° C, 50 % ± 3% relative Feuchte, DIN EN 20 187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

* Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° ± 1 ° C, 50% ± 3% relative humidity, DIN EN 20 187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.